

# B

BRANDWEREND  
AFDICHTINGSMATERIAAL  
MATERIEL DE COLMATAGE  
REFRACTAIRE  
FIRE RESISTANT SEALING  
MATERIAL

BP

BJB

BRF

BAZ

BMS

BAP

BCM





#### PRODUCTVOORSTELLING

BP is een brandwerende plaaster. Een mengeling van vermiculiet- en perlietkorrels met gips als bindmiddel en toeslagstoffen.

BP wordt gebruikt voor het brandwerend maken van wanden, plafonds en metalen profielen

#### PRESENTATION PRODUIT

Le plâtre coupe-feu BP est un mélange de granules de vermiculite-perlite avec du plâtre comme liant et adjuvants.

Le plâtre BP permet d'obtenir une bonne résistance au feu pour le colmatage de parois, plafonds et profils métalliques.

#### PRODUCT PRESENTATION

BP is a fire resistant plaster. It is a mix of vermiculite-perlite grains with gypsum as a binding agent and additives. BP is used to make walls, ceilings and metal profiles fire resistant.

BP

#### TOEPASSING

Het brandwerend maken van wanden, plafonds en metalen profielen.

#### GEBRUIK

Benodigheden: mengkuip, mixer, water, GO<sup>2</sup>  
Mengen: mengkuip vullen met ± 20 liter water, 1 zak GO<sup>2</sup> bijvoegen en mengen gedurende 2 minuten.  
1 zak GO<sup>2</sup> dekt 1 m<sup>2</sup> op een dikte van 4,5 cm.  
Met 23 zakken plaatst u 1m<sup>3</sup> beschermingslaag.

#### BRANDWEERSTAND

Bij benadering volgens constructie

#### APPLICATION

La réalisation coupe-feu des parois, plafonds et profils métalliques.

#### EMPLOI

Nécessaires: GO<sup>2</sup>, Eau, mixeur, mélangeur  
Mélange: ±20l d'eau dans le mélangeur, ajouter 1 sac de GO<sup>2</sup> et mélangez pendant 2 minutes.

1 sac GO<sup>2</sup> couvre 1 m<sup>2</sup> d'une épaisseur de 4,5 cm.  
1m<sup>3</sup> nécessite 23 sacs de GO<sup>2</sup>.

#### RÉSISTANCE AU FEU

Approximative suivant la construction

#### APPLICATION

Fireproofing of walls, ceilings and metal profiles.

#### USAGE

Necessities: mixing vessel, mixer, water, GO<sup>2</sup>  
To mix: take ±20 litres water, add 1 bag GO<sup>2</sup> and keep mixing during 2 minutes

1 bag GO<sup>2</sup> covers 1 m<sup>2</sup> at a thickness of 4,5 cm.  
For a protection layer of 1m<sup>3</sup> you need 23 bags.

#### FIRE RESISTANCE

Approximately, dependent on construction

dikte   épaisseur   thickness	2 cm	2,5 cm	3 cm	3,5 cm	4,5 cm
brandweerstand   résistance au feu   fire resistance	0,5h	1h	1,5h	2h	3h

€	BP	33,02	prijs/zak van 30 kg	prix/sac de 30 kg	price/bag of 30 kg
---	----	-------	---------------------	-------------------	--------------------

Warmtegeleidingscoëfficiënt	Conductivité thermique	Heat-convection	0,12 W/mK
Volumegewicht	Masse volumique	Mass per unit volume	±700 kg/m <sup>3</sup>
Drukvastheid	Résistance à la compression	Pressure resistance	10 kg/cm <sup>3</sup>

### PRODUCTVOORSTELLING

Opschuimende op maat gesneden stroken BJB op basis van gehydrateerde sodiumsilikaten en een glasvezelstof. Uitzetting tot 6 maal de nominale dikte van de strook (e).

### PRESENTATION PRODUIT

Bandes réfractaires découpées sur mesure BJB à base de silicates de sodium hydraté et d'un tissu en fibres de verre. Le coefficient d'expansion est de l'ordre de 6 fois l'épaisseur nominale de la bande (e).

### PRODUCT PRESENTATION

Intumescent cut to size strips with hydrated sodium silicates and a glass fibre substance. Swelling up to 6 times the nominal cross +section of the strip (e).



### STANDAARD

Stroken op maat gesneden beschermd tegen vocht met rode PVC folie en zelfklevend.

### STANDARD

Bandes découpées protégées contre l'humidité par un film PVC rouge et autocollant.







### STANDARD

Strips cut to size and protected against humidity with red PVC tape and self adhesive.

BJB

# BJB

B x e (mm)	15 x 2	25 x 2	30 x 2	35 x 2	40 x 2	55 x 2	€
BJB (€/m)	2,20	2,49	2,85	3,04	3,30	3,73	





#### PRODUCTVOORSTELLING

Brandwerende soepele stroken BRF worden geplaatst omheen elektrische kabels, metalen of kunststof leidingen ter hoogte van een wanddoorvoering en bestemd om de voortplanting van brand tegen te gaan.

#### PRESENTATION PRODUIT

Bandes souples coupe-feu BRF sont placées autour des câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques au niveau d'un passage de paroi et destinées à s'opposer à la propagation du feu.

#### PRODUCT PRESENTATION

Fire resistant flexible strips BRF are installed around electric wires, metal and synthetic pipes passing through a construction element in order to prevent the propagation of fire.

# BRF

1  
2

#### STANDAARD

PVC-beschermlaag  
Opzwellende strook

#### GEBRUIK

Binnen de gebouwen  
Luchttemperatuur max. 50°C

#### KENMERKEN

Onderhoudsvrij  
Asbestvrij  
Eenvoudige plaatsing  
Toevoeging van kabels blijft mogelijk  
Horizontale of verticale plaatsing

#### PLAATSING

Afdichting met  
vermiculietplaaster

#### STANDARD

Joint protecteur PVC  
Lamelle intumescente

#### EMPLOI

A l'intérieur du bâtiment  
Température de l'air max. 50°C

#### CARACTERISTIQUES

Sans entretien  
Exempt d'amiante  
Installation facile  
Ajout de câbles possible  
Pose horizontale ou verticale

#### MONTAGE

Colmatage au plâtre  
vermiculite

#### STANDARD

PVC protection layer  
Intumescent strip

#### USAGE

Indoors  
Air temperature max. 50°C


#### CHARACTERISTICS

Maintenance free  
Asbestos free  
Simple installation  
Easy to add cables  
Horizontal or vertical mounting

#### INSTALLATION

Sealing with vermiculit plaster

€	BRF	11,77	€/m			
	BRFA	12,81	€/m	Zelfklevende versie	Version autocollante	Selfadhesive version





TOEPASSING

APPLICATION

APPLICATION


Diameter (mm)  
Aantal lagen

Diamètre  
Nombre de couches

Diameter (mm)  
Number of layers

d  
N

METALEN BUIZEN




TUYAUX METALLIQUES

METALLIC PIPES

d	N
≤ 102	2x1
≤ 76	2x1
≤ 32	2x1
≤ 25	1

Rf1/2h  
Rf1h  
Rf2h

ELEKTRICITEITSKABELS




CABLES ELECTRIQUES

ELECTRIC WIRES

d	N
≤ 50	3
≤ 25	3

Rf1h  
Rf2h

KUNSTSTOFBUIZEN




TUYAUX PLASTIQUES

PLASTIC PIPES

d	N
≤ 50	4

Rf2h

GEISOLEERDE METALEN BUIZEN




TUYAUX METALLIQUES ISOLES

ISOLATED METALLIC PIPES

d	N
≤ 50	3

Rf1h

MEPLA BUIZEN



TUYAUX MEPLA

MEPLA PIPES


d	N
≤ 63	2x2

Rf2h

KABELGOTEN

CHEMIN DE CABLES

CABLE TRAY



1 laag rondom de kabelgoot

1 couche autour du chemin de câbles électriques

1 layer around the cable trough

1 laag onder de elektrische kabels

1 couche sous les câbles électriques

1 layer under the electric wires

2 lagen op de elektrische kabels

2 couches sur les câbles électriques

2 layers on top of the electric wires

Rf2h

PRODUCTVOORSTELLING  
Brandvrije zakjes BAZ

PRESENTATION PRODUIT  
Sachets coupe-feu BAZ

PRODUCT PRESENTATION  
Fire stop pillows BAZ



BAZ

#### STANDAARD

De brandvrije zakjes bestaan uit minerale wol, dat zeer goed weerstaat aan hoge temperaturen (750°C) en die, door behandeling met een speciale opzwellende laag, nog verhoogd wordt tot een gebruikstemperatuur van 1090°C. Het geheel wordt gevat in een hittebestendig weefsel.

#### STANDARD

Les sachets coupe-feu se composent de laine minérale qui résiste à une température de 750°C. Par traitement avec un produit intumescent, la température d'utilisation est de 1090°C. L'ensemble est mis dans un tissu thermo-résistant.

#### STANDARD

Firestop cushions consist of a mineral wool, that resists high temperatures (750°C) very well, and whose operational temperature is further increased to 1090°C by treatment with a special intumescent layer. The whole is packed in a thermo-resistant tissue

#### TOEPASSING

Brandvrije zakjes zijn geschikt voor grotere openingen. Deze openingen kunnen kabels, kabelgoten of niets bevatten. Ze zijn ook uitermate geschikt voor het afdichten van tijdelijke openingen.

#### APPLICATION

Les sachets coupe-feu conviennent pour toutes ouvertures. Ces ouvertures peuvent contenir des câbles, des chemins de câbles ou rien du tout. Ils conviennent aussi au rebouchage coupe-feu momentané des ouvertures.

#### APPLICATION

Fire stop cushions are suitable for larger openings. These openings may contain cables, cable trays, or nothing at all. They are also excellent for filling temporary openings.

#### VARIANTEN

#### VARIANTES

#### VARIANTS

BAZ 80	250 x 80 x 60 mm
BAZ 200	250 x 200 x 60 mm

BAZ 80





### EIGENSCHAPPEN

Onder invloed van brand vormen de kussens een rook- en vlamdichte afsluiting door het opzwellen van de speciale laag in de zakjes. Bij verbranding komt geen enkel schadelijk gas vrij.

### CARACTÉRISTIQUES

Sous l'influence du feu, les coussins offrent un resserrage aux fumées et aux flammes par le gonflement de la couche spéciale. Lors du feu aucun gaz nocif n'est libéré.

### CHARACTERISTICS

Under influence of fire the cushions build a barrier for smoke and fire by the intumescing of the special layer in the pillows. During the process of combustion no poisonous gases are freed.

### BRANDWEERSTAND

120'

### RESISTANCE AU FEU

120'

### FIRE RESISTANCE

120'

### DIMENSIONELE BEPERKINGEN

Openingen tot 600x400 mm kunnen afgedicht worden met brandwerende zakjes.

### RESTRICTIONS DIMENSIONNELLES

Des ouvertures jusqu'à 600x400 mm peuvent être remplies avec les coussins coupe-feu.

### DIMENSIONAL RESTRICTIONS

Openings up to 600x400 mm can be sealed with firestop cushions.

### PLAATSING

- enkel in de geteste configuraties gebruiken
- voor gemakkelijke installatie, breng de brandwerende zakjes op kamertemperatuur alvorens te installeren
- installeer de zakjes voldoende samengedrukt om een goede afdichting van de doorvoering te bekomen

### INSTALLATION

- utiliser seulement dans les configurations testées
- pour une installation facile, apportez les sachets à la température ambiante avant l'installation
- installez les sachets en prenant soin de comprimer chacun pour former un joint serré dans la pénétration

### INSTALLATION

- to be used only in the tested configurations
- for easy installation, bring the cushions to room temperature before installing
- install the pillows taking care to compress them enough to form a tight seal within the passage

Per stuk	par pièce	per piece	12,09	BAZ 80	€
			14,03	BAZ 200	

BAZ 200





PRODUCTVOORSTELLING  
Brandwerende silicone BMS

PRESENTATION PRODUIT  
Mastic coupe-feu BMS

PRODUCT PRESENTATION  
Fire resistant silicone BMS

BMS

#### STANDAARD

BMS is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component voegkit op basis van siliconen, die conform is aan de DIN 4102 B1 norm voor brandvertraging. BMS heeft een brandweerstand tot 240'.

#### EIGENSCHAPPEN

- zeer goed verwerkbaar
- kleurvast en UV-stabiel
- blijft elastisch na uitharding
- zeer goede hechting op vele materialen
- niet overschilderbaar

#### GEBRUIK

Afdichten van voegen en zettingsvoegen in zowel ruwbouw- als afwerkingsfase, afsluiting tussen wanden en plafonds, voor sanitair of centrale verwarming, afdichten van gaten, voegen of scheuren.

#### VERPAKKING EN OPSLAG

BMS wordt in plastic kokers van 310 ml geleverd. Droog, vorstvrij en koel (temperaturen tussen +5°C en +25°C) stockeren. Houdbaarheid: 9 maanden in ongeopende verpakking

#### VOEGAFMETINGEN

Minimale breedte: 5 mm  
Maximale breedte: 30 mm  
Aanbeveling: breedte = 2x diepte

#### VERWACHT VERBRUIK

#### STANDARD

Le BMS est un mastic mono-composant neutre et élastique à base de silicone pour tous joints devant résister au feu. Conformément au standard DIN 4102 B1. Le BMS peut résister jusqu'à 240' au feu.

#### CARACTERISTIQUES

- application très facile
- couleur inaltérable et stable aux UV
- élasticité permanente après polymérisation
- excellente adhérence sur la plupart des supports
- impossible à repeindre

#### UTILISATION

Obturations d'ouvertures ou de joints de dilatation lors du gros-œuvre ou de la finition des bâtiments, jonctions entre cloisons et plafonds, autour des passages de canalisations, de sanitaire ou de chauffage, dans les cloisons, planchers et plafonds, obturations de trous, joints ou fissures.

#### EMBALLAGE ET STOCKAGE

Le BMS est livré en cartouches plastique de 310 ml. Stocker au sec, à l'abri du gel et de la chaleur (à des températures de +5°C à +25°C). Durée de conservation: 9 mois dans son emballage fermé

#### DIMENSIONS DU JOINT

Largeur minimale: 5 mm  
Largeur maximale: 30 mm  
Recommandation: largeur = 2x la profondeur

#### QUANTITE D'UTILISATION

#### STANDARD

BMS is a high-quality, neutral, elastic, single-one component mastic on the basis of silicone, in accordance with fire resistance standard DIN 4102 B1. BMS has a fire resistance of up to 240'.

#### CHARACTERISTICS

- very easy application
- colour fast and UV stable
- permanent elasticity after polymerisation
- excellent adherence to most materials
- unpaintable

#### APPLICATION

Sealing of joints and expansion joints at both, masonry and finishing stage, sealing between partitions and ceilings, for sanitary or central heating, sealing of holes, joints or cracks.

#### PACKING AND STORAGE

BMS is supplied in plastic cans of 310 ml. To stock dry, frost free, and cool (temperatures between +5°C and +25°C) Durability: 9 months in unopened packing

#### DIMENSIONS OF JOINT

Minimal width: 5 mm  
Maximal width: 30 mm  
Advisable: width = 2x depth

#### CONSUMPTION

voegbreedte   largeur du joint   width of joint	10mm
voegdiepte   profondeur du joint   depth of joint	10mm
aantal m voeg per koker   nombre de m de joint par cartouche   number of m joint per can	3m



ONDERGROND

Alle gebruikelijke poreuze en niet-poreuze ondergronden, schoon, droog, stof- en vetvrij.

SUPPORT

Tous les matériaux de construction usuels  
Condition: propre, sec, dépolvésiéré et dégraissé.

GROUND MATERIAL

All usual porous and nonporous building materials  
Condition: clean, dry, free from dust particles and grease free.

TECHNISCHE GEGEVENS

DONNEES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

Kleur   Couleur   Colour	Grijs   Gris   Grey
Basis   Base   Basis	Polysiloxaan   Polysiloxane   Polysiloxane
Samenhang   Consistance   Consistency	Standvaste pasta   Pâte stable   Stiff paste
Huidvorming na   Formation de pellicule après   Skin formation after	20' (20°C / 65% R.V.-H.R.-R.H.)
Uithardingsysteem Système de durcissement Curing system	Polymerisatie door luchtvochtigheid Polymérisation par l'humidité de l'air Polymerisation through air moisture
Uithardingsnelheid Vitesse de durcissement Curing rate	1mm/24h
Hardheid   Dureté   Hardness	16 Shore A
Dichtheid   Densité   Specific gravity	± 1,17 g/ml
Temperatuurbestendigheid Résistance aux températures Temperature resistance	-40°C tot-à- until +140°C
Elastisch herstellvermogen Reprise élastique Elastic recovery	>90% (DIN 52455)
Maximale vervorming Déformation maximale Maximum deformation	± 25%
Elasticiteitsmodulus 100% E-module 100% E-modulus 100%	0,20 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk Allongement à la rupture Elongation at point of rupture	900% (DIN 53504)

BRANDWEERSTAND

RESISTANCE AU FEU

FIRE RESISTANCE

Muurdikte Epaisseur du mur Wall thickness [mm]	Voegbreedte Largeur du joint Width of joint [mm]	Voegdiepte Profondeur du joint Depth of joint [mm]	Toepassing Application Application	Brandweerstand Résistance au feu Fire resistance
100	11	10	beide zijden les deux côtés both sides	EI 120
100	33	20		EI 90
200	11	10		EI 240
200	31	20		EI 180

BMS	12,20	prijs/stuk	prix/pièce	price/piece	€
BMS_15	9,04	stukprijs per 15 stuks	prix par pièce/15 pièces	price per piece/15 pieces	

BMS



## PRODUCTVOORSTELLING

Brandwerend isolatieschuim BAP

## PRESENTATION PRODUIT

Mousse isolante coupe-feu BAP

## PRODUCT PRESENTATION

Fire resistant insulation foam BAP

# BAP

### STANDAARD

Een één componenten polyurethaan isolatie schuim, niet overschilderbaar, wordt halfhard in  $\pm 30$  minuten en is lichtgrijs van kleur.

### TOEPASSING

Wordt toegepast voor vlam- en rookdichte afdichtingen van stabiele scheidingsconstructies

### VERPAKKING EN OPSLAG

BAP wordt in aluminium bussen van 700 ml geleverd. De opslag dient te gebeuren in een droge en vorstvrije omgeving bij een max. temperatuur van  $25^{\circ}\text{C}$ . De opslagtijd bedraagt ca. 9 maanden.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Vul de voeg voor  $\pm 40\%$ . BAP kan worden gebruikt in voegen met afmetingen van 6 tot 40 mm.

### BRANDWEERSTAND

### STANDARD

Une mousse monocomposante de polyuréthane, impossible à repeindre, devient mi-dur après  $\pm 30$  minutes et a une couleur grise.

### APPLICATION

Est mise en œuvre pour garantir des étanchéités aux flammes et aux fumées des constructions solides

### EMBALLAGE ET STOCKAGE

Le BAP est livré en cartouches aluminium de 700 ml. Le stockage doit être fait dans un endroit sec, à l'abri du gel et à une température max. de  $25^{\circ}\text{C}$ . La durée de conservation est de 9 mois.

### MODE D'EMPLOI

Remplir le joint à  $\pm 40\%$ . Le BAP peut être utilisé dans des joints de 6 à 40 mm.

### RESISTANCE AU FEU

### STANDARD

Single-component polyurethane heat insulation foam, impaintable, semi-hard within  $\pm 30$  minutes, light gray colour.

### APPLICATION

It is used for flame and smoke-tight fillings of stable separation elements

### PACKING AND STORAGE

BAP is supplied in aluminium cans of 700ml. It can be stored for about 9 months in a dry and frost-free environment at a max. temperature of  $25^{\circ}\text{C}$ .

### INSTRUCTIONS FOR USE

Fill  $\pm 40\%$  of the groove. BAP may be used for grooves of 6 to 40 mm.

### FIRE RESISTANCE

Voegbreedte [mm] Largeur du joint [mm] Width of joint [mm]	Minimale diepte van het schuim [mm]   Profondeur minimum de la mousse [mm]   Minimum depth of the foam [mm]		
	30'	60'	120'
<10	50	80	120
10-20	70	100	160
20-30	80	130	-
30-40	90	160	-

### VERWACHT VERBRUIK

De verwachte opbrengst voor een bus van 700 ml is  $\pm 25$  liter bij vrije ontwikkeling.

Aantal meter voeg per bus is berekend in functie van de voegafmetingen:

### QUANTITE D'UTILISATION

Une cartouche de 700 ml représente  $\pm 25$  litres en cas d'expansion libre.

Le nombre de mètre de joint par cartouche est calculé en fonction des dimensions de joint :

### CONSUMPTION

A can of 700 ml contains  $\pm 25$  litres when given free expansion.

The number of meter of joint per can is calculated in function of dimensions of joint:

Voegdiepte [mm] Profondeur du joint [mm] Depth of joint [mm]	Voegbreedte [mm]   Largeur du joint [mm]   Width of joint [mm]				
	8	10	20	30	40
70	36	29	14	10	7
100	25	20	10	7	5
120	21	17	8	6	4
150	17	13	7	4	3



### VOORZORGEN

Niet uitgehard materiaal kan de ogen, de ademhalingswegen en de huid irriteren. Tijdens verwerking aanraking met huid en ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden.

### PRECAUTIONS

La mousse non-durcie peut irriter les yeux, les voies respiratoires et la peau. Pendant l'utilisation, évitez le contact avec les yeux et la peau; en cas de contact, rincez à l'eau immédiatement et abondamment. Utilisation uniquement dans des endroits bien ventilés. Tenir hors de portée des enfants.

### PRECAUTIONS

Uncured material can cause irritation to the eyes, respiratory system and skin. Avoid touching the product. In case of contact with the eyes rinse immediately with ample water. Use only in well ventilated locations. Keep out of reach of children.

### KENMERKEN

### CARACTERISTIQUES

### CHARACTERISTICS

Kleur Couleur Color	Grijs Gris Grey
Samenhang Consistance Consistency	Fijncellige structuur, ± 70% gesloten Structure cellulaire fine, ± 70% de cellules fermées Fine cellular structure, ± 70% closed
Opschuimen Propulsion Aeration	Met wereldwijd toegestaan veiligheidsdrijfgas (CFK-vrij) Au moyen d'un gaz propulseur autorisé By globally sanctioned safety propellant gas (CFK-free)
Verwerkingstijd Mise en œuvre Precure	± 20 min.
Uithardingstijd Durcissement Curing time	Vrij gespoten schuim met een diameter van 30 mm is na 6 tot 10 min. kleefvrij en na 35 tot 75 min. snijdbaar La mousse injectée en diamètre de plus de 30 mm n'adhère plus après 6 à 10 min. Elle peut être découpée entre 35 et 75 min. Free injected foam with a diameter of 3 mm is tack free after 6 to 10 min. and cuttable after 35 to 75 min.
Krimp na 1 dag Retrait après 1 jour Shrinkage after 1 day	0 - 1%
Krimp na 5 dagen Retrait après 5 jours Shrinkage after 5 days	0,5 - 1,5%
Compressieweerstand Résist. à la compression Compression resistance	55 kPa (10% vervorming) 55 kPa (10% déformation) 55 kPa (10% deformation)
Elasticiteitslimiet Limite d'élasticité Limit of elasticity (DIN 53421)	40 kPa
Warmtegeleidingscoëfficiënt Conductivité thermique Heat convection	0,035 W/mK
Verwerkingstemperatuur Température d'utilisation Working temperature	5°C - 30°C

BAP	17,13	prijs/stuk	prix/pièce	price/piece	€
BAP_12	12,68	stukprijs per 12 stuks	prix par pièce/12 pièces	price per piece/12 pieces	

## PRODUCTVOORSTELLING

Mastieklijm BCM

## PRESENTATION PRODUIT

Colle mastic BCM

## PRODUCT PRESENTATION

Sealant and adhesive BCM



BCM

STANDAARD

Dichtingsmastieklijm, op basis van neopreen, welke na polymerisatie een plasto-elastische rubber vormt.

EIGENSCHAPPEN

- Afdichten en lijmen van twee delen (galva-alu-inox-...).
- Kleefkracht minimum 25kg/cm<sup>2</sup> (na 5 dagen)
- Grote temperatuursbestendigheid: -30°C tot 120°C
- Hardingstijd: 30 minuten
- Optimale weerstand tegen een groot aantal chemische producten (basen, zuren, alifatische oliën, mineralen, ...)
- Onnodig vooraf te nivelleren
- Zelfklevend na de verdamping van de solventen

VERPAKKING EN OPSLAG

BCM wordt in plastic kokers van 310 ml geleverd. De opslag dient te gebeuren in een droge en vorstvrije omgeving bij een max. temperatuur van 20°C. De opslagtijd bedraagt ca. 12 maanden in ongeopende verpakking.

STANDARD

Colle mastic à base de néoprène, qui forme un caoutchouc élastique après la polymérisation.

CARACTERISTIQUES

- Jointoiment et encollage de 2 pièces (galva-alu-inox-...)
- Adhérence minimum 25kg/cm<sup>2</sup> (après 5 jours).
- Grande résistance à la température: -30°C à 120°C
- Temps de durcissement: 30 minutes
- Résistance optimale à un grand nombre de produits chimiques (bases, acides, huiles, aliphatiques, minéraux, ...)
- Pas de nécessité de niveler les matériaux d'avance
- Autocollant après l'évaporation des solvants

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Le BCM est livré en cartouches plastique de 310 ml. Le stockage doit être fait dans un endroit sec, à l'abri du gel et à une température max. de 20°C. La durée de conservation est de 12 mois dans son emballage fermé.

STANDARD

Sealant and adhesive on basis of neoprene that forms an plasto-elastic rubber on polymerisation.

CHARACTERISTICS

- Sealing and glueing together of 2 pieces (galva-alu-stainless-...)
- Adhesive strenght minimum 25 kg/cm<sup>2</sup> (after 5 days)
- High temperature resistance: -30°C to 120°C
- Curing time: 30 minutes
- Optimal resistance to a large number of chemical products (base, acids, aliphatic oils, minerals, ...)
- No need of leveling in advance
- Self-adhesive after evaporation of solvents

PACKING AND STORAGE

BCM is supplied in plastic cans of 310 ml. It has to be stored in a dry and frost-free environment at a max. temperature of 20°C. It can be stored for about 12 months in its unopened packing.



#### GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet droog en vetvrij zijn
- Te verwerken als contactlijm
- De verscheidenheid van de te gebruiken materialen noodzaakt tot proefverlijming

#### MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sec et exempt de graisse
- Appliquer comme une colle de contact
- La diversité des matériaux à employer nécessite des essais de collage

#### INSTRUCTIONS FOR USE

- The surface has to be dry and grease-free
- Handle as contact adhesive
- The diversity of materials to be glued necessitates testglueing

#### VOORZORGEN

- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
- Op een goed geventileerde plaats bewaren en gebruiken
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen

#### PRECAUTIONS

- L'exposition répétée peut provoquer l'assèchement ou des gerçures de la peau
- L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
- Utilisation et conservation uniquement dans des endroits bien ventilés.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles

#### PRECAUTIONS

- Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
- Vapors may cause drowsiness and dizziness
- Use and store in a well ventilated place
- Keep away from sources of ignition

#### BRANDWEERSTAND

niet brandwerend

#### RESISTANCE AU FEU

pas résistant au feu

#### FIRE RESISTANCE

not fire resistant

BCM	6,28	prijs/stuk	prix/pièce	price/piece	€
-----	------	------------	------------	-------------	---